

CLASE DE PRODUCTO		Fecha efectiva:		
ASFALTO SÓLIDO		Setiembre 2026		
TIPO DE PRODUCTO		Reemplaza edición de:		
CEMENTO ASFÁLTICO		Febrero 2024		
NOMBRE DE PRODUCTO				
ASFALTO SÓLIDO 85/100 PEN				
PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES (a)		MÉTODO DE ENSAYO	
	MÍN.	MÁX.	ASTM	AASHTO
PENETRACIÓN, a 25°C, 100 g, 5 s, 0.1mm	85	100	D-5	T-49
VOLATILIDAD				
Gravedad específica a 15.6/15.6°C	Reportar		D-70	T-228
Punto de inflamación, Cleveland, copa abierta, °C	232		D-92	T-48
DUCTILIDAD a 25°C, 5 cm/min, cm	100		D-113	T-51
SOLUBILIDAD en tricloroetileno, % masa	99.0		D-2042	T-44
SUSCEPTIBILIDAD TÉRMICA				
Prueba de calentamiento sobre película fina, 3.2 mm, 163°C, 5 horas:			D-1754	T-179
Pérdida por calentamiento, % masa	1.0			
Penetración retenida, % del original	47+		D-5	T-49
Ductilidad a 25°C, 5 cm/min, cm	75		D-113	T-51
FLUIDEZ				
Viscosidad cinemática a 100°C, cSt	Reportar		D-2170	T-201
Viscosidad cinemática a 135°C, cSt	170		D-2170	T-201
Punto de ablandamiento, °C	42		D-36	T-53
REQUERIMIENTO GENERAL:	El cemento asfáltico deberá ser homogéneo, libre de agua, y no deberá formar espuma al ser calentado a 175°C.			
OBSERVACIONES:				
(a) En concordancia con a Norma Técnica Peruana NTP 321.051 y con los estándares ASTM D 946 y AASHTO M-20.				